

**INATECH**®

Packaging Supplies & Equipment

# FISA TEHNICA

## FOLIE STRETCH

FILM POLIETILENA  
DESTINAT UZULUI  
MANUAL



### INATECH PACKAGING

Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393

Domnești - Ilfov

Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro

www.ifoam.ro

www.inatech-shop.ro

www.izolatie-reflectiva.ro

**INATECH**®

Packaging Supplies & Equipment

**DESCRIERE**

Folia stretch este recomandata pentru uz general, este usor de manevrat si eliminat, atunci cand nu mai este necesara.

Este recomandata pentru protectia produselor impotriva umiditatii, a prafului si a murdariei. Folia stretch este rezistenta la conditiile de mediu, fixeaza si protejeaza produsele pe paleti, este flexibila si extensibila. Este rezistenta la rupere si rezista la sarcini de pana la 1000 kg/palet, fara alunecare.

**UTILIZARE**

Folosita pentru ambalarea individuala sau grupata a produselor de mici si mari dimensiuni, protejandu-le in timpul depozitarii sau al transportului.

**CARACTERISTICI**

- Tip folie : Stretch manuala;
- Grosime film : 23µm;
- Latime film stretch : 500mm;
- Elongatie : 145%;
- Material : LLDPE, film in 5 straturi;
- Culoare : transparenta ;
- Claritate ridicata;
- Buna rezistenta la rupere sau intepare;
- Elongatie ridicata;
- Buna bariera pentru umezeala, miros, gaze;
- Buna procesare;
- Elasticitate buna;
- Mulare perfecta pe produs.

**DATE TEHNICE**

Proprietati	Metoda	UM	Valori de referinta	Plaja de variatie
<b>Generale</b>				
Densitate	ASTM 1505	g/cm <sup>3</sup>	0.92	-
Grosime	-	µm	23	± 3%
Gramaj	ISO 4591	g/m <sup>2</sup>	21.16	± 3%
Suprafata	-	m <sup>2</sup> /kg	47.25	± 3%
<b>Mecanice</b>				
Rezistenta la tractiune	ASTM D 882 MD	Mpa	22	± 5%
Alungirea la rupere	ASTM D 882 MD	Mpa	550	± 5%
<b>Optice</b>				
Luciu (45°), min	ASTM D 2457	%	98	≥ 60